

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора»
Управления делами Президента Российской Федерации
Юридический адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23
ИНН/КПП 7731027963/773101001 Р/счет 40501810600002000079
в отделении I Москва УФК по г. Москве
Испытательный лабораторный центр
Место осуществления лабораторной деятельности
121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23
Телефон/факс: (495)970-97-74; (499)141- 85-23; (499)149-76- 49
e-mail ИЛЦ: kreml-org@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре
аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510440



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного
лабораторного центра

О.М. Чекмарев
Дата утверждения и выдачи протокола
«20» июля 2022г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№07/50-447/ПР-22

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):	ООО «Сертификация продукции» (г. Владимир, мкр Коммунар, ул. Песочная, д. 4) для ООО Производственно-строительная компания «ЭКОСТРОЙДОМ» (127254, г. Москва, Внутригородская территория города, муниципальный округ Бутырский, проезд огородный, д.5, стр.6, эт.2, ком.54, ИНН: 9715416412; Российская Федерация).
2. Место отбора:	127254, г. Москва, Внутригородская территория города, муниципальный округ Бутырский, проезд огородный, д.5, стр.6, эт.2, ком.54, Российская Федерация. Точка (место) отбора: Складское помещение. Заявка № 447/22 от 27 июня 2022г.
3. Наименование продукции, состав и область применения:	Блоки стеновые и перемычки из полистиролбетона: БСПБ D350 В 1,0 F150; БСПБ D400 В 1,5 F150; БСПБ D450 В 1,5 F200; БСПБ D500 В2,0 F200; БСПБ D600 В2,5 F300; ИШБ D350 В 0,75 F150; ИШБ D400 В 1,5 F150; ИШБ D500 В 2,0 F200. Состав: цемент, песок, пенополистирол, вода. Область применения: Для теплоизоляции и кладки наружных стен и перегородок жилых, обще-ственных, производственных и сельскохозяйственных зданий.
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация), адрес:	ООО «ИСК «ЭКОСТРОЙДОМ», адрес производителя: 127254, г. Москва, Внутригородская территория города, муниципальный округ Бутырский, проезд огородный, д.5, стр.6, эт.2, ком.54, Российская Федерация.
5. Наименование испытуемой продукции (образца, пробы):	Типовой представитель: Блок стеновой и перемычка из полистиролбетона: БСПБ D350 В 1,0 F150.
6. Дополнительная информация	Пробы отобраны заказчиком. Испытательный лабораторный центр не несет ответственность за отбор и доставку проб.
7. Дата получения образца на испытания:	30 июня 2022г.
8. Дата проведения испытаний:	30 июня – 20 июля 2022г.
9. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010. Глава II. Раздел 6. Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели. Раздел 11. Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества.
10. Код образца (пробы):	. 07-50.447.07.01.Д-22

Результаты испытаний

Таблица 1 (Глава II раздел 6)

Контролируемый показатель	Единицы измерения	НД на методы исследований	Величина допустимого уровня	Результаты испытаний
Типовой образец: Блок стеновой и перемычка из полистиролбетона: БСПБ D350 В 1,0 F150				
Органолептические показатели				
Интенсивность запаха образца в естественных условиях	Балл	МУ 2.1.2.1829-04	не более 2	1
Токсикологические показатели				
Индекс токсичности	%	МУ 1.1037-95	70-120	75
Санитарно-химические показатели*				
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1м ³ климатической камеры				
Время экспозиции – 48 час. Температура — 24°С				
Относительная влажность 45%				
Стирол	мг/м ³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,002	Менее 0,001
Ксилол	мг/м ³	МУК 4.1.0.337-96	Не более 0,10	Менее 0,02
Толуол	мг/м ³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,30	Менее 0,10
Формальдегид	мг/м ³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,01	Менее 0,002
Ангидрид фосфорный	мг/м ³	МУК 4.1.1053-01	Не более 0,05	Менее 0,01
Диоксид серы	мг/м ³	МУК 4.1.1053-01	Не более 0,05	Менее 0,01
Физико-гигиенические показатели				
Напряжённость электростатического поля на поверхности ПСМ	кВ/м	МУ 2.1.2.1829-04	Не более 15,0	Менее 3,0

Таблица 2 (Глава II раздел 11)

Контролируемые показатели	Допустимый уровень	Результат испытаний	НД на метод Испытаний
Типовой образец: Блок стеновой и перемычка из полистиролбетона: БСПБ D350 В 1,0 F150			
Радиологические показатели			
Активность 40K, Бк/кг		274 ±98	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006
Активность 232Th, Бк/кг		17± 10	
Активность 226Ra, Бк/кг		12±9	
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K), Бк/кг	Не более 370	68±22	

Примечание:

- Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Испытательного лабораторного центра
- Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания

Эксперт-химик	О.Е. Волкова	Подпись
---------------	--------------	---------